



Transpacryl

Descrizione prodotto

Transpacryl è un sigillante per giunti monocomponente trasparente e plastoelastico di alta qualità, a base di dispersioni acriliche.

Proprietà

- Trasparente dopo essiccazione
- Buona adesione su molti materiali porosi
- Buona adesione su alluminio anodizzato
- Verniciabile dopo la solidificazione

Applicazioni

- Riempimento di crepe nel calcestruzzo e nell'intonaco.
- Giunti con movimento fino a max. 15%
- Giunti di collegamento nel settore edile.
- Articolazioni su davanzali, tra plinti e muri, tra muratura, ...



Dati tecnici

Base	Dispersione acrilica
Consistenza	Pasta
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica
Formazione pelle	ca. 30 minuti
Densità	ca. 1.06 g/ml
Distorsione massima consentita	15 %
Ritiro dopo indurimento	ca. 30%
Temperatura di applicazione	+5°C → +30°C
Resistenza alla temperatura	-20°C → +80°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
La superficie deve essere: compatta, pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Preparazione del supporto
Le superfici molto porose dovrebbero essere trattate precedentemente con Transpacryl diluito (1 parte di Transpacryl + 2 parti di acqua).
- Tipo di substrato
Transpacryl ha una buona adesione ai seguenti substrati: Tutti i substrati da costruzione comuni e porosi, alluminio anodizzato, piastrelle in ceramica. Transpacryl non ha una buona adesione o non è adatto per substrati bituminosi, Vetro, Corrosione dei metalli. Raccomandiamo di effettuare test preliminari di adesione e compatibilità su ogni superficie.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
Non applicare in caso di pioggia o gelo imminente durante il processo di solidificazione.
- Strumenti per l'applicazione
Applicare Transpacryl con una pistola per calafataggio manuale o pneumatica.

Transpacryl

- Metodo di pulizia
Prima della solidificazione, Transpacryl può essere rimosso con acqua da substrati e utensili.
- Metodo di finitura
Il finissaggio con una spatola bagnata o cazzuola crea i risultati maggiormente omogenei.
- Metodo di riparazione
Riparare: con lo stesso prodotto.

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.

Confezione/Stoccaggio

Colori: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Confezioni: Consultare il catalogo dei prodotti, il sito web Soudal o un consulente Soudal.

Stoccaggio: 12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C, Protezione dal gelo.

Dimensioni giunto

- Larghezza minima per le fughe: 5 mm
Larghezza massima per le giunzioni: 10 mm
Profondità minima per le giunzioni: 5 mm
Raccomandazioni per i lavori di sigillatura: larghezza delle fughe = profondità delle fughe.

Note

- Non adatto per incollare acquari.
- Non utilizzare in applicazioni in cui sia possibile l'immersione continua nell'acqua.
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici.
- La vernice deve essere abbastanza elastica da consentire l'applicazione su un sigillante plasto-elastico.
- Data la grande diversità delle vernici disponibili, si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- Un breve contatto con l'acqua (24 ore) provoca un leggero intorbidimento. Dopo un'esposizione prolungata all'acqua (14 giorni) il prodotto tornerà bianco e le proprietà meccaniche si ridurranno.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.